

## Техническое описание

1/2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

AKEMI® Пропитка Natura - готовый к применению однокомпонентный препарат на основе смеси силан/силоксанов, эмульсированных в воде. Впитывается капиллярами камня. Вступает в реакцию с кремниевыми субстанциями камня, усиливая эффективность защитных свойств препарата.

Отличительные особенности:

- не содержит сольвента
- не наносит вреда окружающей среде
- пригоден для применения на слегка влажном камне
- быстрое формирования гидрофобного эффекта
- быстрое выделение влаги в сухой погодный период времени
- не образует пленки
- позволяет камню "дышать"
- не усиливает естественный цвет камня (предварительно протестировать)
- стойкий к UV-радиации
- обладает хорошей стойкостью к щелочам.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат применяется для придания водоотталкивающего эффекта пористым, полированным, шлифованным поверхностям минеральных строительных материалов, натуральных и искусственных камней (мрамор, известняк, гранит, гнейс, терраццо, не глазурованная керамика). Препарат высокоэффективен на натуральных камнях, кирпиче, известняке, материалах с высоким Р-Н показателем (бетон, штукатурка на минеральной основе и т.п.).

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

## 1. Очистка:

Поверхность должна быть чистой, совершенно сухой и не иметь каких-либо покрытий. В зависимости от типа камня и степени загрязнения, рекомендуются следующие препараты (согласно спецификации): AKEMI® Очиститель камня, AKEMI® Очиститель цементной пленки, AKEMI® Очиститель ржавчины, AKEMI® Восковой очиститель, AKEMI® Очиститель плесени, AKEMI® Адсорбирующая паста, AKEMI® Очиститель ржавчины. После применения препаратов обязательно промыть водой. Высушить поверхность камня перед нанесением защитного покрытия (1-2 дня).

## 2. Подготовка зоны-образца:

Перед началом обработки рекомендуется приготовить зону-образец 1-2м<sup>2</sup> для определения:

- более точного расхода препарата
- эффективность пропитки
- изменение цвета камня

## 3. Процедура пропитывания:

а) Оптимальная температура воздуха 10-25°C, относительная влажность 50%.

Поверхность защитить от влаги за 24 часа до обработки. Камень не должен быть предварительно подогрет нагревателями или прямыми солнечными лучами.

б) Эффективность пропитки достаточна для трещин менее 0,3 мм.

в) Наносить препарат, смачивая и смачивая поверхность как минимум дважды.

г) Наносить препарат кистью, валиком или тампоном. Безвоздушный распылитель с низким давлением (1 бар) может применяться для обработки. Дистанция от поверхности до распылителя 15 см. Емкости и принадлежности должны быть растворителестойкими. Поверхность пропитывать до полного насыщения препаратом.

д) Через 20 минут после нанесения, но до полного высыхания, удалить остатки препарата с помощью подходящей ткани. Полированные поверхности должны быть переполированы до полного удаления пятен и разводов.

ж) В случае неудовлетворительного результата, процесс обработки повторить. Водоотталкивающий эффект наступает через 4-6 часов, полная эффективность наступает через 1 неделю.

з) Инструмент может быть очищен AKEMI® Нитро-растворителем.

## Техническое описание

2/2

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

- Используйте AKEMI® Жидкие перчатки для защиты кожи рук.
- Очищенную поверхность сушить в течение 1-2 дней (в зависимости от температуры).
- Для обработки тыльной и боковых сторон плитки рекомендуется использовать AKEMI® Anti-Stain Coating 2015.
- На обработанной препаратом поверхности образование грязных пятен значительно замедляется. Удаление грязных пятен с обработанной поверхности намного легче, чем с поверхности не обработанной.
- Не пригодные и агрессивные чистящие средства могут испортить защитное покрытие и сам камень. Рекомендуется использовать для регулярной очистки AKEMI® Мягкое мыло для камня. Даже на правильно обработанной препаратом поверхности, возможно образование пятен от агрессивных продуктов (соль, уксус, спирт и т.п.) в результате их длительного воздействия на поверхность. Рекомендуется незамедлительно удалять остатки таких продуктов.
- Не пригоден для глазурованных и плотных камней.
- Излишки препарата, не убранные в процессе обработки, образуют пятна.
- Перед обработкой, поверхность защитить от прямого воздействия солнечных лучей.
- Будучи правильно выработанным, затвердевший препарат является безвредным для здоровья.
- Не изменяет цвет большинства камней. Заметно легкое изменение цвета на кварцита и серпентинах. Рекомендуется предварительно протестировать на невидимых участках.
- Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой.

## ДАННЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

см. данные "ЕС"

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Цвет:	бесцветный
Плотность:	1.0 г/ см <sup>3</sup>
P-n показатель:	7
Расход:	прим. 5-15 м <sup>2</sup> / л (зависит от степени адсорбции камня)
Срок годности:	2 года при условии хранения в прохладном месте, не доступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.

## СПРАВКА:

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Ввиду множества различных влияющих факторов, эта информация - как и другие устные или письменные технические консультации - должно быть рассмотрено в качестве необязательных советов. Пользователь обязан в каждом конкретном случае проводить неограниченные тесты продукта на незаметных зонах, или подготовленных образцах.

TIS 06.15